

ステンレス鋼
Stainless Steel

ニッケル・ニッケル合金
Ni & Ni Alloy

銅・銅合金
Cu & Cu Alloy

その他 金属
for Other Metals

ペールバック MIGワイヤ*

● ペールバックソリッドワイヤの銘柄と化学成分規格

銘柄	該当規格		化 学 成 分 (%)								
	JIS	AWS	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Nb
MG308	Y308	ER308	≤0.08	≤0.65	1.0 -2.5	≤0.03	≤0.03	9.0 -11.0	19.5 -22.0	-	-
MG308L	Y308L	ER308L	≤0.030	≤0.65	1.0 -2.5	≤0.03	≤0.03	9.0 -11.0	19.5 -22.0	-	-
MG309	Y309	ER309	≤0.12	≤0.65	1.0 -2.5	≤0.03	≤0.03	12.0 -14.0	23.0 -25.0	-	-
MG309L	Y309L	ER309L	≤0.030	≤0.65	1.0 -2.5	≤0.03	≤0.03	12.0 -14.0	23.0 -25.0	-	-
MG316L	Y316L	ER316L	≤0.030	≤0.65	1.0 -2.5	≤0.03	≤0.03	11.0 -14.0	18.0 -20.0	2.0 -3.0	-
MG430	Y430	ER430	≤0.10	≤0.50	≤0.6	≤0.03	≤0.03	≤0.6	15.5 -17.0	-	-
MG430MC	-	-	≤0.08	≤0.60	≤0.60	≤0.03	≤0.03	≤0.60	16.5 -18.5	-	Cx8 -1.00

他の種類についてはご相談に応じます。

● ワイヤ径と質量

ワイヤ径	質 量
標準径 1.2mm	ペールバック200kg

他のワイヤ径はご相談に応じます。